

Ni Hard (Resistentes al desgaste)

Denominación	Composición química básica								Propiedades
	C	Si	Mn	S	P	Ni	Cr	Mo	
NI -HARD 1	3-3,6	0,3-0,5	0,3-0,7	MAX0,15	MAX0,3	3,3-4,8	1,5-2,6	MAX0,4	53-61 RC
NI -HARD 2	MAX2,9	0,3-0,5	0,3-0,7	MAX0,15	MAX0,3	3,3-5	1,4-2,4	MAX0,4	52-59 RC
NI -HARD 3	1-1,6	0,4-0,7	0,4-0,7	MAX0,05	MAX0,05	4-4,75	1,4-1,8		
NI -HARD 4	2,6-3,2	1,8-2	0,4-0,6	MAX0,1	MAX0,06	5-6,5	8-9	MAX0,4	MAX0,4